



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM SECCOPOR® - GROSSO

PRODUCTOMSCHRIJVING

Speciaalmortel zonder hydrofobering met bijzonder goed vochttransport en uitstekende vochtregulering.

Normaalputzmortel volgens DIN EN 988-1 op basis van kalk-cement met minerale toeslagen en speciale poriënvormende additieven. De drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS II (PII volgens DIN V 18550). Het toegepaste bindmiddel in KEIM Seccopor®-Grosso heeft een hoge weerstand tegen sulfaten.

1. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Seccopor-Grosso wordt gebruikt voor:

- Het herstel en de snelle uitdroging van vochtbelaste wanden zowel in binnen- als buitensituaties. Bijzonder geschikt voor vochtige kelders, na waterschade, monumentale gebouwen en dergelijke.
- Voor de vochtregulering in vochtige ruimten tegen alg- en schimmelvorming.
- KEIM Seccopor-Grosso kan ingezet worden op ondergronden waar sprake is van een lichte zoutbelasting (zie WTA-merkblad "saneersystemen"). Bij onzekerheid over de hoogte van de zoutbelasting wordt een zoutanalyse vooraf aanbevolen.
- KEIM Seccopor-Grosso kan ook als buitenpleister toegepast worden, hiervoor dient de sokkel conform de richtlijnen van KEIM te worden uitgevoerd. Voor de sokkel zelf is KEIM Seccopor-Grosso niet geschikt.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Unieke uitdrogingsgedrag op basis van specifieke poriëngeometrie en extreem hoog diffusievermogen.
- Korte standtijden tussen de arbeidsgangen waardoor de totale behandelingsperiode sterk wordt ingekort.
- Bij zoutbelasting in combinatie met hoge vochtigheid is zouttransport naar het morteloppervlak mogelijk; daardoor is overschilderbaarheid in enkele gevallen beperkt (vooronderzoek met zoutanalyse wordt aanbevolen).
- Onbeperkt hoog capillair watertransport (geen hydrofobering).
- Grote applicatiedikte mogelijk op basis van hoge natte standdikte.
- Verwerkbaar in één laag.
- Korrelgrootte : 0 - 2,0 mm
- Dichtheid aangemaakte mortel : ca. 1,45kg/dm³

- Luchtporiënaandeel uitgeharte mortel : > 20%
- Dichtheid uitgeharte mortel : ca. 1,3 kg/dm³
- Porositeit : ca. 40 %

Technische Kenmerken (DIN EN 998-1)

- Drukvastheid na 28 dagen : Categorie CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
- Brandklasse : A 1
- Diffusieweerstandsgetal μ : < 11
- Capillaire wateropname : W0
- Warmtegeleiding \ddot{e}_{10} droog: < 0,39 W/(m.K) (50%)
: < 0,43 W/(m.K) (90%)
(Tabelwaarde volgens EN1745)

3. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbereiding

De bestaande aangetaste mortellagen verwijderen tot op het metselwerk waarbij de bestaande pleister tot ca. 80 cm (erg belangrijk) in het gezonde deel verwijderd moet worden. Afgehakte mortelresten direct afvoeren. Aangetaste voegen verwijderen tot een diepte van 2 cm. De wand grondig reinigen met (harde nylon borstel), en aansluitend het stof verwijderen (met lucht onder druk).

Machinale verwerking

Te verwerken met elke gangbare putzmachine. Het gebruik van een remixer (bijvoorbeeld Rotomix PFT) wordt daarbij aanbevolen, zeker in het geval van een lange transportafstand. De putzmachine met een hoge watertoevoer opstarten en daarna deze langzaam reduceren.

Aanmaken

Inhoud zak in 5 tot 6 liter water storten en met een korfmenger mengen (mengtijd ca. 1-2 minuten). De waterhoeveelheid dient exact aangehouden te worden. Wanneer de mortel én of het water koud is, dient eventueel langer gemengd te worden totdat de mortel een soepele, stabiele consistentie heeft. Geen producten bijmengen.

Verwerkingstijd: direct na het aanmaken, binnen 30 minuten verwerken. Al aantrekkend materiaal niet opnieuw opmengen.

Mortelopbouw

Laagdikte bij lichte zoutbelaste ondergronden (WTA-merkblad "Renoveersystemen") minimaal 20 mm. Bij een zoutvrije ondergrond volstaat 10 mm. De mortel kan, afhankelijk van de ondergrond, in meerdere lagen tot maximaal 50 mm opgebracht worden, waarbij per laag niet dikker dan 20 mm aangebracht mag worden.

Droge, zuigende ondergronden structureel benatten. Gladde niet zuigende ondergronden, beton, cellenbeton voorspriten met KEIM Porosan-Trass-Cementputz met een dekking van ongeveer 50%. Grote oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met een eerste laag KEIM Seccopor-Grosso. Vervolglagen kunnen na het opruwen al de volgende dag aangebracht worden. Om de kans op scheurvorming te verkleinen dient men de gebruikelijke standtijden (1 dag/mm) aan te houden. De laatste laag, of de afwerklaag met KEIM Seccopor-Fino kan naar wens geschuurd, gefiltz of anderszins afgewerkt worden. Indien er sprake is van grote laagdiktevariëaties neemt de kans op droogtekrimp toe.

Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 °C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. Niet verwerken bij zeer hoge luchttemperaturen en/of sterke wind. De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

Verbruik

Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg/m² per mm laagdikte.

Bij een laagdikte van 20 mm is het verbruik ongeveer 1 zak (25 kg) voor 1m² oppervlak.

Nabehandeling

De verse putzlaag beschermen tegen te snelle uitdroging (verbranding) en het oppervlak zo nodig gedurende de twee opvolgende dagen vochtig houden. Binnenwanden niet te snel verwarmen: de hydraulische uithardingsreactie kan dan worden verstoord.

Aandachtspunt

Op basis van het drooggedrag van de mortel kan bij aanwezigheid van zouten in de ondergrond zoutkristallisatie aan het oppervlak plaats vinden. Deze zouten kunnen, naar behoefte, droog verwijderd worden.

Overschilderen

Duidelijk zichtbare sinterlagen moeten voor het overschilderen verwijderd worden.

Nabehandeling met een verfsysteem is op een zoutvrije en uitgeharte ondergrond zeker mogelijk.

De ondergrond is overschilderbaar na minimaal 14 dagen droging.

Binnen wordt als verfsysteem KEIM Ecosil-ME of KEIM Biosil aanbevolen. Buiten zijn de producten KEIM Unikristalat, KEIM Purkristalat of KEIM Granital aanbevolen.

Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

4. VERPAKKING

25 kg zak, 36 zakken per pallet.

5. OPSLAG

12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

6. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau Productcode / Giscode: ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aangaan in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).